



Nouvelle zone de dépose rapide - aéroport Zurich

Inauguration: 1er juin 2016 / longueur de la toiture: 350 m env.

Poutrelles en acier, application par pulvérisation

- 27'000 m² galvanisé à chaud
- 3'000 m² acier sablé
- 1 x 80 µm Duopol Steelguard C80, primaire High Solid EP, blanc
- 1 x 80 µm Bilacryl PU E61 Steelcolor, peinture monocouche PUR bicomposants, satiné mat, RAL 9016

Panneaux composites en aluminium, coil coating

- 10'000 m²
- 1 x 6 µm Armidur L150, primaire polyester, gris-blanc
- 1 x 20 µm Vernicon FP L131, couche de finition fluoropolymère, RAL 9016, 15 ± 3 E brillant

Panneaux latéraux, partie frontale, application par pulvérisation

- 200 m²
- 1 x 60 µm Vernit EP C400, primaire EP bicomposants, blanc
- 1 x 40 µm Vernidur FP D471, couche de finition fluoropolymère bicomposants, satiné mat, RAL 9016

Colonnes en acier, application par pulvérisation

- 1'800 m² duplexé
- 1 x 60 µm Vernit EP C400, primaire EP bicomposants, blanc
- 1 x 60 µm Bilacryl PU D81, couche de finition PUR bicomposants, satiné mat, RAL 9016